

مالک دستگاه: نام دستگاه: لوکوموتیو نام دستگاه: لوکوموتیو طرفیت روغن: Lit
کد دستگاه: قسمت: موتور توان دستگاه: hp
مدل دستگاه: - سال ساخت: ملاحظات: محل کار: شاهرود
آخرین تعمیر: N-306 سازنده: آمریکا

نیاز به بررسی

تاریخ نمونه	04/08/25	04/08/20	04/08/15	04/08/09
تعمیض روغن	04/05/20	04/05/20	04/05/20	04/05/20
تاریخ آزمایش	04/08/27	04/08/24	04/08/18	04/08/11
سازنده روغن	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم
نام روغن	DL	DL	DL	DL
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	22560	21360	20160	18960
کارکرد روغن	100	80	0	0
سرریز روغن				
Fe	13.4	15.6	11.3	7.5
Cr	2.8	2.6	2.8	1.9
Al	2.3	2.4	2.1	1.4
Cu	12.6	13.3	2.9	2
Pb	8.5	9.6	0.9	1.1
Sn	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0
Ti	0	0	0	0
Ag	0	0	0	0
Mo	0	0	0	0
Zn	1.5	2.5	1.5	1.6
P	0	0	0	0
Ca	5069	5070	5046	5016
Ba	0	0	0	0
Mg	36.9	33.2	34.3	33.3
Si	7	7.7	8.2	8.6
Na	3.1	3.2	3.7	3.1
B	0.3	0.2	0.2	0.1
V	0	0	0	0
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-			
نشت سوخت	#			
نوده	0.5			
PQ	10	10	9	9
DL	51	58	52	48
DS	28	34	24	24
IS	1817	2208	2128	1728
TDPQ				
FD	mg/L			
VIS40	192*	152	151	145
VIS100				
VI				
F. Pt. (°C)				
TBN				
TBN				
TAN				
TAN				
وضعیت کلی	نیاز به بررسی	عادی	عادی	عادی

- نتایج صرفاً مربوط به این نمونه می باشد.
- نظر کارشناسی ارائه شده در این گزارش صرفاً براساس نتایج آزمایشها و اطلاعات محدود همراه نمونه می باشد. بدیهی است ارزیابی و تصمیم گیری نهائی باتوجه به سوابق و شرایط کار بمعده کارشناسان مسئول دستگاه می باشد.
- برای تکرار آزمایش، نمونه به مدت سه هفته نگهداری می شود.
آزمایش بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه انجام می شود.
* = مرزی ** = غیر قابل قبول *** = بحرانی

تست های پیوست: ☐ تکمیلی ☐ RBOT ☐ PD ☐ AF ☐ PC ☐ PA

وضعیت روغن: مناسب بودن گرانیوی روغن بررسی شود

وضعیت دستگاه: عادی

نظریه و توصیه: لطفاً مناسب بودن گرانیوی روغن با توجه به توصیه سازنده دستگاه مورد بررسی قرار گیرد. -گرانیوی بالا تر از روغن گرید 40 است--مدل دستگاه؟--