

محل کار: تربت
ملاحظات:ظرفیت روغن: Lit
توان دستگاه: hp
سال ساخت:
آخرین تعمیر:نام دستگاه: لوکوموتیو
قسمت: موتور
مدل دستگاه: GT26CW
N-984 سازنده:

مالک دستگاه:


کد دستگاه:

نیاز به بررسی

چاپ: 04/08/21

نوبت آزمایش: 182

دریافت نمونه: 04/08/19



تاریخ نمونه	04/08/18	04/08/17	04/08/05	04/07/24
تعویض روغن	04/06/31	04/06/31	04/06/31	04/06/31
تاریخ آزمایش	04/08/20	04/08/19	04/08/07	04/07/27
سازنده روغن	DL	DL	DL	DL
نام روغن	40	40	40	40
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	18482	18013	13393	9007
کارکرد روغن	0	300	300	0
سرریز روغن	0	300	300	0
Fe	40*	39.6	29.2	26
Cr	15.5*	15.6*	12.9	12
Al	3.3	3.2	2.9	2.9
Cu	17.9	18.2	16.1	17.9
Pb	2.7	1.8	1.2	1.4
Sn	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0
Ti	0	0	0	0
Ag	0	0	0	0
Mo	0	0	0	0
Zn	2.2	1.7	2.6	1.4
P	0	0	0	0
Ca	5043	5023	5048	5067
Ba	0	0	0	0
Mg	33.4	32.9	27	32.2
Si	10.5	10.2	6	9.8
Na	7.6	8.2	10	5.4
B	0.1	0.1	0.1	0.1
V	0	0	0	0
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-	-	-	-
نشت سوخت	# (%vol)	-	-	-
نوده	0.7	16	15	13
PQ	20*	89	85	77
DL	97	62	61	54
DS	66	62	61	54
IS (DRF)	5053	4077	3504	3013
TDPQ	#	#	#	#
FD	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
VIS40	D445 (cSt)	189	181	180
VIS100	D445 (cSt)	193*	181	180
VI	D-2270	181	181	180
F. Pt. (°C)	D-3828	181	181	180
TBN	D2896mgKOH/g	181	181	180
TBN	D974 mgKOH/g	181	181	180
TAN	D974 mgKOH/g	181	181	180
TAN	D664 mgKOH/g	181	181	180
وضعیت کلی	نیاز به بررسی	قابل قبول	عادی	عادی

- نتایج صرفاً مربوط به این نمونه می باشد.

- نظر کارشناسی ارائه شده در این گزارش صرفاً براساس نتایج آزمایشها و اطلاعات محدود همراه نمونه می باشد. بدیهی است ارزیابی و تصمیم گیری نهایی باتوجه به سوابق و شرایط کار بمعده کارشناسان مسئول دستگاه می باشد.

- برای تکرار آزمایش، نمونه به مدت سه هفته نگهداری می شود.

آزمایش بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه انجام می شود.

* = مرزی ** = غیر قابل قبول *** = بحرانی

تست های پیوست: ☐ تکمیلی ☐ RBOT ☐ PD ☐ AF ☐ PC ☐ PA

وضعیت روغن: مناسب بودن گرانروی روغن بررسی شود

وضعیت دستگاه: میزان عناصر آهن و کروم بالا است

ارسال نمونه مجدد زودتر از زمان معمول-گرانروی بالا تر از روغن گرید 40 می باشد، لطفاً مناسب بودن گرانروی روغن با توجه به توصیه سازنده دستگاه مورد بررسی قرار گیرد--